Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Sockelputz 155

Produktebeschreibung	Sockelputz 155 ist ein grober, zementgebundener, mineralischer Grundputz mit einer. Korngrösse von 3-6 mm. Er wird besonders im Sockelbereich bei hohen Schichtstärken eingesetzt.
Zusammensetzung	Bindemittel: Portlandzement Zusatzstoffe: Kalkstein, Kies Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Hydrophobierungsmittel etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton. Auf unterschiedlich und schwach saugende Untergründe wie Beton ist vorgängig eine Haftbeschichtung mit Haftogran 177 mit der Zahntraufel (4 mm) auszuführen. Sockelputz 155 eignet sich nach genügender Aushärtung und Austrocknung zur Aufnahme von Ausgleichs- und Glattputzen, Spachtelmassen, mineralische und kunststoffgebundene Deckputze und keramische Wandplatten ≥ 1600 cm^2.
Schichtstärke	15 - 20 mm
Verbrauch	pro m^2 ca. 2.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 7 Liter Verarbeitungszeit ca. 70 - 120 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Sockelputz 155 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, den Untergrund durch Abbrausen leicht vorzunetzen. Bei starker Sonnenbestrahlung und trockenem Wind (Föhn) sollte nicht verputzt werden (Schwundrissgefahr). Der Grundputz ist bei solchen Witterungsbedingungen zu schützen (Beschattung, Befeuchtung usw.).

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	**Gefahr** H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch