

## Verputzempfehlung

# Schaumstoffplatten EPS und XPS in Kühlräumen (ausser Foamglas)

---

### Grundputz

Sanogran 2000 Armiermörtel und Granol Putzarmiergewebe in einem Arbeitsgang zweilagig (nass in nass) auftragen. Zwischen die erste und zweite Lage Putzarmiergewebe einbetten und 10 cm überlappen. Vor dem Auftragen der zweiten Putzschicht muss das Gewebe vollständig in die erste Lage eingedrückt sein.

Schichtstärke:

- mindestens 5 mm
- Bei erhöhtem Anspruch an die Druckfestigkeit und bei Fliesenbelag 8-10 mm

Bei geschlossenen und schlecht gelüfteten Kühlräumen muss auf eine längere Trocknungszeit besonders geachtet werden. Wegen erhöhter Rissgefahr durch Wärmestau sind keine Heizgeräte einzusetzen, sondern eine bessere Luftumwälzung anzustreben.

Im Bereich des Wärmetauschers (Kühlaggregat) muss eine Kunststoff- oder korrosionsbeständige Metallplatte (mindestens 1x1m) montiert werden.

---

### Deckputz

- Granol-Spezialabriebe mit 2 kg Granol-Binder A-Zusatz pro Sack
- Granol-Weisskalkabrieb mit 2 kg Binder A-Zusatz pro Sack

Der Sanogran 2000 Armiermörtel kann nach vollständiger Austrocknung direkt gestrichen werden.

Für glatte Oberflächen kann Granovit-Spachtel 81 verwendet werden.

---

### Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

---

### Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 96 96  
[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

