

## Verputzempfehlung

# Wärmedämmendes Einstein-Mauerwerk

| Spezielle Anforderungen             | Das Mauerwerk muss vor Beginn der Verputzarbeiten trocken, staubfressowie frei von Verschmutzungen sein. Bei Materialwechseln, Überhängen zu anderen Bauteilen, wie Stürzen etc., ist die Granolan-Rissbrücke anzubringen.                                       |
|-------------------------------------|--|
| Grundputz Aussen                    | Gasogran 900 Leichtgrundputz (mineralischgebunden); ohne Grundierung<br>und ohne Spritzbewurf in einem Arbeitsgang zweilagig wie folgt aufbringen:  1.Schicht 6-8 mm dünn vorspritzen  2. Schicht 10-12 mm nass in nass aufbringen  Gesamtstärke total: 18-20 mm |
|                                     | Austrocknungszeit: 2-3 Wochen; diese kann je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit 4-6 Wochen betragen.   |
| Zusätzliche<br>Sicherheitsmassnahme | Zur Minimierung einer möglichen Rissbildung empfehlen wir auf den<br>Gasogran 900 Leichtgrundputz mit ca. 4mm Granol Renovationsputz 600<br>inkl. Netzeinbettung zu überziehen. Austrocknungszeit: 2-3 Wochen  |
| Deckputz Aussen                     | Mineralischer Abrieb  ➤ Kalkogran 410, 412, 413 Edelputz zum Streichen  ➤ Kalkogran 250, 255 Kellenwurf, zum Streichen   |
|                                     | <ul><li>Silikatputz</li><li>➤ Silikatputz Typ SI-N, SI-V, SI-R inkl. Silikatgrundierung,</li><li>Körnung und Farbe nach Wahl</li></ul>   |
|                                     | Silikonharzputz  ➤ Silikonharzputz Typ SH-N, SH-V, SH-R, SH-D inkl. Silikonharzgrund, Körnung und Farbe nach Wahl  |
|                                     | Für glatte oder feine Oberflächen kann an Stelle des Renovationsmörtels 600 der Restaurationsmörtel 303 oder Restaurationsmörtel 305 fein eingesetzt werden.   |
| Grundputz Innen                     | Grundputz in Feuchträumen  Gasogran 900 Leichtgrundputz; Schichtstärke: min. 10 mm.  |
|                                     | Grundputz in Trockenräumen  ➤ Granol Gips/Kalk 28 Grundputz Innen; Schichtstärke: min.10 mm.   |

Gasogran 900 Leichtgrundputz; Schichtstärke: min. 10 mm.



## Deckputze / Spachtel Innen

### Kunststoffgebundener Abrieb / Spachtel

- Abrieb Typ KU-IA, KU-IV, KU-IR, inkl. Vorstrich
- Natursteinputz Innen, inkl. Natursteingrund
- Decken- / Wandspachtel

#### <u>Silikatputz</u>

Silikatputz Innen Typ SI-IN, Typ SI-IV, Typ SI-IR

### Mineralische Abriebe / Spachtel

- Spezialabrieb
- Weisskalkabrieb
- Sumpfkalkabrieb
- Granol-Weissputz Typ 200, Typ 220, Typ 240
- Granol-Glätter 32 auf Gipsbasis
- Planogran 22
- Renospachtel 61

#### **Hinweis**

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

