

Produktdatenblatt

Kalkogran 277

Grundputz für Denkmalpflege

Produktebeschreibung Kalkogran 277 ist ein rein mineralischer Grundputz für den Innen- und Aussenbereich mit einer max. Korngrösse von 5 mm.

Zusammensetzung Bindemittel: Kalkhydrat, Portlandzement
Zusatzstoffe: Kies, Kalkstein
Zusatzmittel: Wasserrückhalter, Luftporenbildner etc.

Anwendungsbereich Eignet sich zum Stopfen, Anwerfen und Grundieren von historischem Mauerwerk aber auch auf Beton, Backstein, Naturstein, Kalksandstein, etc. Auf unterschiedlich und schwach saugende Untergründe wie Beton, Natursteinmauerwerk, etc. ist dem Kalkogran 277 Grundputz 2 kg Granolin Haftzusatz pro Sack beizumischen. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (<1600 cm²), mineralische Deckputze, Glattputze und Spachtelungen.

Schichtstärke Innen: 10 - 15 mm
Aussen: 15 - 20 mm

Verbrauch pro m² ca. 1.7 kg / mm Schichtstärke

Lieferform Sack à 30 kg

Verarbeitung Wasserzugabe pro Sack ca. 8 Liter
Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten
Verarbeitung nicht unter +5° C

Kalkogran 277 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Putzgründe aufgetragen. Bei starker Sonnenbestrahlung und trockenem Wind (Föhn) muss der Grundputz vor zu schneller Austrocknung geschützt werden (Abbrausen). Die Schichtdicke beträgt mind. 15 mm und höchstens 50 mm. Nach dem Antrocknen darf ohne gründliches Aufräuen keine zweite Grundputzschicht aufgetragen werden.

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise**Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4
Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

granol®

Hält zusammen. Seit 1956.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

