

## Produktdatenblatt

# Kalkogran 412

## Edelputz mit Rundkorn

**Produktebeschreibung** Kalkogran 412 ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich mit rundem Strukturkorn.

**Zusammensetzung**  
 Bindemittel: Kalkhydrat, Weisszement  
 Zusatzstoffe: Kalkstein  
 Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, etc.

**Anwendungsbereich** Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze auf Kalk-/Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren.

**Schichtstärke** Minimum: 1.0 mm

<b>Verbrauch</b>	<u>Körnung</u>	<u>pro m<sup>2</sup> ca. / mm Schichtstärke</u>
	0.8 mm	2.5 kg
	1.5 mm*	2.6 kg
	2-3 mm*	3.3 kg
	3-4 mm*	4.0 kg
	3-5 mm*	4.4 kg

\* auf Bestellung

**Lieferform** Sack à 30 kg

**Verarbeitung**  
 Wasserzugabe pro Sack ca. 8 Liter  
 Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten  
 Verarbeitung nicht unter +5° C

Kalkogran 412 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Es ist empfehlenswert den Untergrund vorzunetzen, am besten schon am Vortag einmal und vor der Applikation nochmals (kein Tropfwasser). Abbindender Edelputz vor Hitze und zu schneller Austrocknung (Wind) schützen (evtl. leicht Abbrausen).

Eine minimale Schichtstärke von 1 mm ist einzuhalten.

**Bemerkungen** Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

**Lagerung** An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

**Entsorgung** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

**Sicherheitshinweise**

**Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.  
 H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
 H335: Kann die Atemwege reizen  
 Chromatarm nach SN EN 196/10.  
 Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],  
 CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4  
 Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0  
 EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.  
 P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.  
 P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.  
 P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
 P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
 P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
 T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86  
[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

