

Produktdatenblatt

Silikonharzputze aussen

SH-N / SH-V / SH-D / SH-R

Produktebeschreibung Ist ein gebrauchsfertiger, silikonharz/dispersionsgebundener Deckputz auf wässriger Basis. Sein mineralischer Charakter verleiht ihm eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme und sehr gute Witterungsbeständigkeit.

Zusammensetzung Bindemittel: Silikonharzemulsion, Polymerdispersion
Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern, etc.
Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.

Anwendungsbereich Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden und ist überstreichbar.
Untergrund mit Silikonharzgrundierung vorbehandeln.

Schichtstärke Minimum: 1 mm

Verbrauch	Typ	Körnung	Verbrauch kg/m ²	Struktur	Einfärbung
	SH-N	1.0 mm	1.9	Negativ	ja
SH-N	1.5 mm	2.3	Negativ	ja	
SH-N	2.0 mm	2.8	Negativ	ja	
SH-N	3.0 mm	3.8	Negativ	ja	
	Typ	Körnung	Verbrauch kg/m ²	Struktur	Einfärbung
	SH-V	1.0 mm	2.2	Vollabrieb	ja
SH-V	1.5 mm	2.5	Vollabrieb	ja	
SH-V	2.0 mm	3.2	Vollabrieb	ja	
SH-V	3.0 mm	4.2	Vollabrieb	ja	
	Typ	Körnung	Verbrauch kg/m ²	Struktur	Einfärbung
	SH-D	0.5 mm	2.1	Dekor	ja
	Typ	Körnung	Verbrauch kg/m ²	Struktur	Einfärbung
	SH-R	0.8 mm	2.1	Rustikal	ja

Lieferform	Gebinde à 25 kg	
Verarbeitung	<p>Verarbeitung nicht unter +5° C</p> <p>Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, sauber, trocken, gleichmässig und frei sein von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl etc. Lose, mürbe und sandende Untergründe sind ungeeignet. Silikonharzputz im Eimer gut aufrühren. Wenn erforderlich, kann die Konsistenz durch Zugabe von wenig Wasser angepasst werden. Mit der rostfreien Stahltraufel in Korngrösse aufziehen und vorzugsweise mit der Plastikreibe scheibe strukturieren. Nach dem Antrocknen des Silikonharzputzes darf nicht mehr nachgerieben werden.</p> <p>Besonderes: Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden Im Sockelbereich keinen Silikonharzputz verwenden.</p>	
Bemerkungen	<p>Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).</p>	
Lagerung	<p>An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.</p>	
Entsorgung	<p>Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.</p>	
Sicherheitshinweise	<p>Gefahrenhinweise: keine</p> <p>Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>	<p>P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.</p> <p>P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.</p> <p>P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..</p> <p>P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.</p>

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch

