Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Sandsteinputz 310

Produktebeschreibung	Sandsteinputz 310 ist ein mineralischer Feinputz (0.3 mm) mit Sandstein-Strukturkorn.
Zusammensetzung	Bindemittel: Zement, org. Bindemittel Zusatzstoffe: mineralische Füllstoffe
Anwendungsbereich	Wird als Reparaturmörtel von Sandsteinflächen eingesetzt.
Schichtstärke	1 – 2 mm
Verbrauch	pro m^2 ca. 2.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 7 Liter Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Eignet sich auf festen, sauberen und trockenen Sandstein. Mürbe Steinschichten müssen vorgängig entfernt und leicht sandende Oberflächen verfestigt werden. Bei Auftragsstärken über 2 mm muss zuerst ein Grundputz (inkl. 2 kg Granolin-Haftzusatz/Sack) oder Ausgleichsputz aufgetragen werden bevor nach entsprechender Wartezeit der Sandsteinputz aufgebracht wird. Nach dem Antrocknen darf ohne gründliches Aufrauen keine zweite Sandsteinputzschicht aufgetragen werden. Der Sandsteinputz 310 muss gestrichen werden.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1
EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch