Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Vitogran 66

Produktebeschreibung	Vitogran 66 ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich (besonders für Feuchträume) und für spezielle Aussenanwendungen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Zement, Kalkhydrat, organische Bindemittel Zusatzstoffe: mineralische Füllstoffe Zusatzmittel: Luftporenbildner, Wasserrückhaltemittel, etc.
Anwendungsbereich	Vitogran 66 eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), zum Versetzen von Profilen, etc. Vitogran 66 ist nach genügender Austrocknung ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten < 1600 cm^2.
Schichtstärke	3 – 10 mm
Verbrauch	pro m^2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 8 Liter Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Vitogran 66 wird von Hand oder mit der Maschine auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	**Gefahr** H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch