

Produktdatenblatt

Lehm-Deckputz 520, fine

einfärbbar

Produktebeschreibung Der Lehm-Deckputz 520 ist ein feiner, mineralischer und diffusionsoffener Deckputz mit einer max. Korngrösse von 0.6 mm für den Innenbereich. Für die individuelle Farbgebung wird während der Hand-Verarbeitung eine pulverförmige Pigmentmischung zugegeben.

Zusammensetzung

Bindemittel: Lehm, Ton
Zusatzstoffe: Kalksande
Zusatzmittel: Cellulosefasern, Wasserrückhaltemittel, etc.

Pigmentmischung: anorganische Pigmente, Füllstoffe

Anwendungsbereich Der Lehm-Deckputz eignet sich als ein dünnschichtiger, farbiger Wand- und Deckenputz. Als Untergründe eignen sich der Lehm-Armiermörtel 515 und der Lehm- Grund-/Deckputz 510, grezzo. Auf schwach saugenden Untergründen, wie Beton und Putzträgerplatten, muss vorrangig der Lehm-Armiermörtel 515 als Haftbrücke appliziert werden.

Schichtstärke 2 - 4 mm

Verbrauch pro m² ca. 1.7 kg / mm Schichtstärke

Lieferform Sack à 25 kg + Pigmentmischung

Verarbeitung Wasserzugabe pro Sack ca. 5 - 6 Liter
Verarbeitungszeit bis max. 2 Tage, wenn die Oberfläche abgedeckt wird
Verarbeitung nicht unter +5° C und nicht über 30° C

Die pulverförmige Pigmentmischung wird in das vorgelegte Anmachwasser eingestreut und mit einem Rührwerk verteilt. Der Lehm-Deckputz wird anschliessend in das vorbereitete Anmachwasser zugegeben und eingerührt. Der Lehm-Deckputz 520 wird von Hand oder mit der Maschine auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Die Einfärbung bei der maschinellen Verarbeitung ist nicht möglich.

Für Folgebeschichtungen ist eine Trocknungszeit von mind. 7 Tagen einzuhalten.

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen,

SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine
Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung nicht eingestuft

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

