Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Spezialabrieb Louis-Rustic 41

Innen Abrieb

Produktebeschreibung	Louis-Rustic 41 ist ein schnell abbindender, mit Schwamm, Bürste etc. strukturierbarer Abrieb für den Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Weisszement Zusatzstoffe: Kalksteinkörnungen und -mehle Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, etc.
Anwendungsbereich	Geeignet auf mineralische Grundputze, Beton, div. Putzträgerplatten, etc. Gipsputze, Gips/Kalkputze und Gipsbauplatten müssen mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandelt werden. Dieser Abrieb ist auch für Feuchträume geeignet. Er muss gestrichen werden.
Schichtstärke	Minimum: 2.0 mm
Verbrauch	Körnung: pro m^2 ca. 0.3 mm 1.4 kg / mm Schichtstärke 0.5 mm 1.4 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 14 Liter Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Louis-Rustic 41 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Farbanstrich erst nach genügender Austrocknung und Karbonatisierung des Abriebes applizieren.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch