Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Weisskalkabrieb 420

Innen Vollabrieb

Produktebeschreibung	Weisskalkabrieb 420 ist ein weisser, mineralischer Deckputz für den Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Kalkhydrat Zusatzstoffe: Kalksteinkörnungen und -mehle Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Fasern etc.
Anwendungsbereich	Eignet sich auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswandbauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandeln. Auf Beton und glatte oder grundierte Oberflächen ist dem Weisskalkabrieb 420 pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Freuchträumen geeignet. Nach dem Abbinden kann der Weisskalkabrieb 420 ohne Anstrich belassen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Mineralputz leicht kreidet und evtl. kleinere Lufteinschlüsse haben kann. Zudem kann er ungestrichen schneller verschmutzen und es können sich Körner aus dem Putz lösen.
Schichtstärke	Minimum: 1.0 mm
Verbrauch	Körnung: pro m^2 ca. 0.5 mm 2.0 kg / mm Schichtstärke 1.0 mm 2.0 kg / mm 1.5 mm 2.2 kg / mm
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 12 Liter Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Weisskalkabrieb 420 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe in Kornstärke aufgetragen und abgerieben oder strukturiert. Mineralische stark saugende Untergründe vornetzen. Farbanstrich erst nach genügender Austrocknung und Karbonatisierung aufbringen.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	**Gefahr** H315: Verursacht Hautreizungen H318: Verursacht schwere Augenreizung Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch