

Produktdatenblatt

Pittura Silikonharzfarbe aussen

SH-FA

Produktebeschreibung	Ist eine Farbe mit vorwiegend mineralischem Charakter. Diese hydrophob wirkende Silikonharzfarbe ist äusserst witterungsbeständig, besitzt eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit, hat eine geringe Wasseraufnahme, eine hohe Deckkraft und eine geringe Verschmutzungsneigung.
Zusammensetzung	Bindemittel: Silikonharzemulsion, Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl, Farbpigmente, Fasern etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Pittura Silikonharzfarbe Aussen eignet sich auf verschiedene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichputze, Abriebe, Spachtelmassen, Putzträgerplatten, etc. sowie alte Farbanstriche. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.
Verbrauch	Durchschnittswert bei normal saugendem und leicht strukturiertem Untergrund: 0.2 – 0.3 kg / m ² pro Anstrich Bei stark saugendem Untergrund oder grober Struktur: ca. 0.4 kg / m ² pro Anstrich.
Lieferform	Gebinde à 10 kg und 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +8° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden. Leicht sandende oder stark saugende Untergründe müssen vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund wässrig grundiert werden. Auf mineralische Untergründe ist vorgängig ein Grundieranstrich mit Pittura Silikonharz-Grundierfarbe erforderlich. Die Silikonharzfarbe ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren und kann mit Roller, Pinsel aufgetragen oder mit Airless gespritzt werden. Der erste Anstrich mit ca. 10% Wasser und der zweite Anstrich mit 5% verdünnen. Sie lässt sich leicht verarbeiten und trocknet tuchmatt auf.

Verarbeitung	Besonderes: Silikonharzfarbe ist nicht für punktuelle Ausbesserungen an Fassadenteilen geeignet. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Anstrichflächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Masgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

