

Produktdatenblatt

Blancogran 30

Zement-Kalkgrundputz schnell

Produktebeschreibung	Granol Blancogran 30 Zement-Kalkgrundputz schnell ist ein zement- und kalkhydrathaltiger mineralischer Grundputz mit einer Korngrösse von 1 mm. Blancogran 30 kann durch sein beschleunigtes Abbindeverhalten innerhalb eines halben Tages gespritzt und gekratzt/gehobelt werden.
Zusammensetzung	Bindemittel: Weisszement, Weisskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Hydrophobierungsmittel
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundenen Putzträgerplatten. Auf unterschiedlich und schwach saugende Untergründe wie Beton und Putzträgerplatten muss vorgängig eine geeignete Haftbrücke appliziert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (<1600 cm ²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen. Für stark beanspruchte Nassräume wie Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen usw. ist dieser Grundputz nicht geeignet.
Schichtstärke	10 - 15 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.3 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg und lose im Silo
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 6-7 Liter Verarbeitungszeit ca. 30 - 50 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C

Granol Blancogran 30 wird maschinell oder von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Um Verstopfungen in Schlauch und Maschine zu verhindern, müssen bei der Verarbeitung Arbeitsunterbrüche von mehr als 20 Minuten vermieden werden. Blancogran 30 muss am gleichen Tag gekratzt/gehobelt werden. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen.

Blancogran 30 darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).	
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement (weiss) [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4, Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.	P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

