Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Silikatgrundierung

aussen und innen

Produktebeschreibung	Ist die Grundierung für Granolan-Silikatputze. Sie hat ein gutes Eindringvermögen, reduziert starkes und ungleiches Saugverhalten des Untergrundes und bewirkt eine Haftverbesserung zwischen Untergrund und Silikatputz. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes.
Zusammensetzung	Bindemittel: Wasserglas, Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen und Putzträgerplatten, alle auf Zement- oder Zement/Kalk-Basis.
Verbrauch	pro m^2 ca. 0.30 kg (je nach Untergrund 0.25 kg – 0.40 kg)
Lieferform	Gebinde à 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl usw. sein. Unterschiedliche oder unterschiedlich saugende Untergründe können zu Farbdifferenzen im Granolan-Silikatputz führen. Zuputzstellen sind vorgängig zu fluatieren. Grundierung im Eimer gut aufrühren - nicht verdünnen! Vorteilhaft mit der Bürste gleichmässig auftragen. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. **Besonderes:** Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Angrenzende Flächen aus Glas, Naturstein, Klinker usw. sind gut abzudecken. Spritzer sofort im nassen Zustand abwaschen. Wasserglas greift Glas, Naturstein, Aluminium, etc. an!
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch