Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Kalkogran 170

Zementspritzwurf

Produktebeschreibung	Kalkogran 170 Ist eine mineralische Haftbeschichtung (Zementmörtelanwurf) für mineralische Untergründe mit einer max. Korngrösse von 2-3 mm im Innen- und Aussenbereich. Gibt eine raue, griffige Oberfläche.
Zusammensetzung	Bindemittel: Portlandzement Zusatzstoffe: Kalksandstein Zusatzmittel: Luftporenbildner, Haftzusatz
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Backstein, Kalksandstein und Natursteinmauerwerke. Auf Beton und glatte Natursteine ist dem Kalkogran 170 pro Sack 1.5 kg Granolin Haftzusatz beizumischen. Besonders geeignet für den 3-schichtigen mineralischen Putzaufbau mit Anwurf, Grundputz und Deckputz.
Verbrauch	pro m^2 ca. 6.0 kg
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 7 Liter Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Kalkogran 170 wird auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Ein extrem saugender Untergrund sollte vorgenetzt werden. Bei trockenem Wetter empfiehlt es sich, den angebrachten Kalkogran 170 vor zu schnellem Austrocknen zu schützen (z.B. durch leichtes Abbrausen). Bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem, trockenem Wind nicht verputzen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch