Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Gasogran 900

Leichtgrundputz

Produktebeschreibung	Gasogran 900 Leichtgrundputz ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Portlandzement, Kalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein, Leichtzuschläge Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Hydrophobierungsmittel etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichtbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton ist im Aussenbereich eine Haftbeschichtung mit Granol Haftogran 177 mit der Zahntraufel (4 mm) auszuführen. Im Innenbereich kann die Granolan Kombi-Haftbrücke verwendet werden. Gasogran 900 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm^2). Für stark beanspruchte Nassräume wie Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen usw. ist dieser Grundputz nicht geeignet.
Schichtstärke	Innen: 10 - 15 mm Aussen: 15 - 20 mm
Verbrauch	pro m^2 ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 30 kg und lose im Silo
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 10 Liter Verarbeitungszeit 120 - 180 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Gasogran 900 wird maschinell oder von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Sinterschichten sind zu entfernen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, den Untergrund durch Abbrausen leicht vorzunetzen. Bei starker Sonnenbestrahlung und trockenem Wind (Föhn) sollte nicht verputzt werden (Schwundrissgefahr). Der Grundputz ist bei solchen Witterungsbedingungen zu schützen (Beschattung, Befeuchtung usw.).

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. Chromatarm nach SN EN 196/10. Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch