

Produktdatenblatt

Trockenbeton 340

Produktbeschreibung	Trockenbeton 340 ist eine gebrauchsfertige Betonmischung aus Zement, Sand und Kies von 0-16 mm.
Zusammensetzung	Bindemittel: Zement Zusatzstoffe: Sand, Kies 0-16 mm
Anwendungsbereich	Granol Trockenbeton 340 eignet sich für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, Sockeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau geeignet.
Verbrauch	1 Sack ergibt 15 Liter Beton
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 3 Liter Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Granol Trockenbeton 340 wird von Hand eingebracht und durch Stampfen oder Vibrieren verdichtet und abgezogen. Die Oberfläche kann auch durch direktes Abreiben oder Glätten verfeinert werden. Der frische Beton muss vor direkter Sonnenbestrahlung, trockenem Wind und Frost geschützt werden.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Chromatarm nach SN EN 196/10.

Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],

CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.

P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

