Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

# Masse à spatuler parois/plafonds

| | |
|---|---|
| **Description du produit** | Granolan masse à spatuler pour parois/plafonds, liée à la dispersion, facile à travailler et prête à l'emploi pour l'intérieur. Elle peut être travaillée à la main ou à la machine.<br>La masse à spatuler possède un grand pouvoir d'égalisation, est facile à poncer et travailler. |
| **Composition** | Liants: acrylat pur<br>Additifs: matières de remplissage minérales blanches<br>Adjuvants: additif de rejet d'eau, agent de conservation, etc. |
| **Champ d'application** | Indiquée pour des surfaces lisses en béton, divers panneaux de construction, dégrossissages à base de chaux, ciment et plâtre, etc.<br>- La masse à spatuler parois/plafonds doit être peinte.<br>- Ne pas utiliser dans les zones humides. |
| **L'épaisseur de la couche** | 1 - 3 mm |
| **Consommation** | Par $m^2$ env. 1.6 kg/mm. |
| **Form de livraison** | Bidon à 25 kg |
| **Traitement** | Ne pas travailler en dessous de +5° C<br>Epaisseur de couche : min. 1 mm<br><br>Tous les supports doivent être nivelés, solides, propres et secs. Des frittages et couches de séparation sont à supprimer au préalable.<br>Plusieurs couches peuvent être appliquées dont les préalables doivent être sèche complet.<br>Lors d'un traitement à la machine, la masse à spatuler parois/plafond est à brasser légèrement dans le bidon sans ajouter de l'eau. Gicler/appliquer au rouleau ou strier et après lisser avec une spatule à main ou à tige.<br>Selon l'absorption du support, l'épaisseur de la couche et l'humidité de l'air, une seconde couche peut être appliquée après 2-3 heures.<br><br>En cas de traitement à la main, la masse à spatuler parois/plafond est à diluer avec 2% d'eau, à appliquer et lisser. |

| | |
|---|---|
| **Traitement** | La masse à spatuler parois/plafonds est aussi indiquée sur des réparations de mauvaise qualité ou des lissages peints. Pour ce faire, la masse doit être diluée avec 4-6% d'eau, appliquée avec un rouleau à longs poils et lissée immédiatement avec une spatule à main ou à tige.<br><br>Ponçable après environ 24 heures. |
| **Remarques** | Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch). |
| **Stockage** | Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec et à l'abri du gel, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage. |
| **Elimination** | Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED : 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination. |
| **Indications de sécurité** | **Mention de danger:** aucun<br><br>P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.<br>P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau.<br>P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.<br>P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière<br>sûre. |

**Granol SA**
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch