

Produktdatenblatt

Glätter 32

Produktebeschreibung	Glätter 32 ist ein gipshaltiger Spachtel für den Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Weiskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Auf Beton, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten und bestehende Untergründe ist vorgängig eine Granolan Kombi-Haftbrücke zu streichen. Glätter 32 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farb- anstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen. Glätter 32 im Nassbereich nicht verwenden.
Schichtstärke	2 - 5 mm Zum Tapezieren min. 3 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 20 Liter Verarbeitungszeit 45 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C

Glätter 32 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Er ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Glätter 32 zu Folgeschäden wie reduzierte Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.

Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Achtung

H319: Verursacht schwere Augenreizung

Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen

P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

