Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Spatulation magnétique

pour parois magnétiques

Description du produit	La spatulation magnétique est une masse à spatuler avec une addition concentrée des minérales magnétiques. Ainsi la spatulation magnétique possède une force portante magnétique.
Teinte	Noir
Composition	Liants: dispersion acrylat Additifs: magnétite Adjuvants: eau, agent épaississant, agent mouillant, agent non-mousseux.
Champ d'application	La spatulation magnétique convient comme support pour les murs magnétiques à l'intérieur, par exemple dans les bâtiments scolaires, les salles de présentation, les bureaux, etc. La spatulation magnétique peut être appliqué avec divers matériaux tels que des enduits lisse, des ribages ou des vitrifications.
Epaisseur de la couche	3 - 6 mm spatulation magnétique, grosse, 0.3 mm 1 - 3 mm spatulation magnétique, fine, 0.1 mm
Consommation	Produit: / Consommation: Spatulation magn. 0.3 mm / env. 6 kg/m² pour 3 mm épaisseur de la couche Spatulation magn. 0.1 mm, fine / env. 1-2 kg/m² pour 1 mm épaisseur de la couche pour lisser
Form de livraison	Bidon à 12.5 kg et 25 kg net
Traitement	Ne pas travailler en dessous de +5°

En cas de supports très absorbants, le support est à traiter auparavant avec Pittura Sol- fond pénétrant aqueux ou couche de fond. Le lendemain la spatulation magnétique prêt à l'emploi est à bien remuer et appliqué à la main sur supports solides, propres et secs. Il faut la laisser séché à la température ambiante pendant une journée.

Application: la première couche est appliquée avec la truelle dentelée 6 x 6 x 6 mm et tout de suite lissée.

Traitement

Chaque couche suivante on peut appliquer après le séchage suffisant de la précédente (env. 1 jour à la température ambiante). Si c'est demandé une force portante magnétique supérieure, on peut appliquer une couche ultérieure. Pour la finition il faut appliquer une couche en épaisseur du grain et la lisser. Généralement il faut compter environ 5 jours de travail, temps d'attente inclus.

Couches suivantes

Variante 1 avec peinture:

- 1. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm
- 2. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm, ou 0.1 mm fine
- Fond pénétrant aqueux
- Peinture résistant à l'abrasion

Variante 2 avec 1K-vitrificateur:

- 1. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm
- 2. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm, ou 0.1 mm fine
- Fond pénétrant aqueux
- GranoAcryl 1K-vitrificateur, transparent

Variante 3 avec 2K-vitrificateur pour surfaces fortement sollicitées:

- 1. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm
- 2. couche : Spatulation magnétique 0.3 mm, ou 0.1 mm fine
- Fond pénétrant aqueux
- GranoPur 2K-vitrificateur, transparent

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage. Classification de stockage 12.

Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 08 01 12. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité

Mentions de danger: aucun

EUH208: Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau.

VOC (CH) = 0%

P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.
P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch